

Lana di roccia



PRODOTTI	<i>I prodotti in lana di roccia possono essere forniti sotto forma di pannelli, blocchi, coppelle, feltri o materassi trapuntati su rete metallica (o altri supporti), lana sfusa.</i>	CONDUCIBILITA' TERMICA	<i>0,035 - 0,041 W/mK in funzione delle densità</i>
DIMENSIONI	<i>Larghezza: 600. / 1.000 / 1.200 mm.</i>	TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO	<i>In base alle densità possono esserci resistenze diverse</i>
	<i>Lunghezza: variabile in funzione della tipologia di prodotto</i>		
	<i>Spessore: da mm. 20 a mm. 200 in funzione delle densità</i>		
	<i>Densità: da 40 a 200 Kg/mc.</i>		
	<i>Diametri coppelle: da 15 mm. a 914 mm.</i>		<i>da 350 °C fino a 700 °C in continuo</i>
CAMPI DI IMPIEGO	<i>Isolamento termoacustico di pareti, coperture, solai, pannelli prefabbricati, pareti mobili e costruzioni in genere, i tubazioni, serbatoi impianti in genere</i>	COMPORAMENTO AL FUOCO	<i>Euroclassi A1 e A2 per prodotti non rivestiti</i>
			<i>incombustibile classe 0 e classe 1</i>
IMBALLO	<i>In polietilene termoretraibile e pallets.</i>	COMPORAMENTO ACUSTICO	<i>Prodotti con indice di fonoassorbenza fino al 90%</i>